

# DIXOM-CRIL

## DESCRIPCIÓN:

**DIXOM-CRIL** es una formulación de polímeros modificados, estudiada para aumentar las propiedades mecánicas de morteros y hormigones confiriendo además una mayor adherencia. Las mezclas de cemento preparadas con **DIXOM-CRIL** pueden usarse para exteriores e interiores; son resistentes, de curado más rápido, tiene mayores ventajas que los preparados con otros productos químicos comunes y poseen muy buena resistencia a mayoría de esto. La película de **DIXOM-CRIL**, es flexible y presenta gran resistencia a los rayos ultravioletas, al roce y es adherente a diferentes superficies. **DIXOM-CRIL** se presenta en forma líquida de color lechoso, tiene una viscosidad ligeramente superior a la del agua y se mantiene estable a 6 ciclos de hielo y deshielo.

## USOS

Como agente adherente mezclado con **DIXOM-SEAL**.

Para proporcionar adhesión y curado en morteros de juntas tal como el **DIXOM-REST**. Para reducir la figuración y aumentar la adherencia en revocos de morteros. Para mezclar con morteros u hormigones utilizados para parchear.

## PRECAUCIONES:

Cuando el fraguado es muy rápido motivado por altas temperaturas, recomendamos utilizar sacos mojados y cubrir la superficie tratada. Para temperaturas inferiores a 5°C no es aconsejable aplicar la mezcla.

## ENVASES:

Bidones de 5, 10 y 25 litros

## INSTRUCCIONES PARA PREPARAR EL HORMIGÓN:

Limpie la superficie a tratar y previamente si fuera preciso, quite todo el material que aparezca suelto o desintegrado y humedezca la superficie sin crear charco de agua.

La arena y el cemento deben mezclarse y por otra parte también el **DIXOM-CRIL** con agua si van en alguna proporción, posteriormente se prepara la masa.

Si se precisa repasar con llana, no la utilice de inmediato, espere transcurran unos 20 minutos.

No debe presionar con la llana, esto ocasiona que los polímeros floten en la superficie y su comportamiento no es perfecto.

## CANTIDADES A USAR EN DIVERSAS APLICACIONES:

APLICACIONES	Cantidad de <b>DIXOM-CRIL</b>
Parches y coqueras del hormigón	Integramente <b>DIXOM-CRIL</b> puro
Capas de hormigón superior a 7 cms	2:1 Dos partes de <b>DIXOM-CRIL</b> y una de agua
Como aditivo para proporcionar adhesión al <b>DIXOM-SEAL</b> . Morteros con adherencia y revocos que precisen reducir sus fisuras	1:3 una parte de <b>DIXOM-CRIL</b> y 3 de agua

Estas proporciones son para condiciones normales cuando la adherencia es más crítica se incrementa la cantidad de **DIXOM-CRIL**.

## **GARANTÍA:**

Todos nuestros fabricados se elaboran con las mejores materias primas consiguiendo así un producto de alta calidad. La información de la ficha técnica se basa en una larga experiencia en obras y lo avalan nuestros ensayos de calidad. Nuestra garantía se ajusta a la calidad del producto suministrado y no a aplicaciones de este fuera del control de la compañía. No aceptamos responsabilidad por encima del precio del producto.

## **PRECAUCIONES:**

Para su manipulación utilizar siempre guantes de goma. Salpicaduras en los ojos deben lavarse con agua abundante y limpia y sin restregar. Si esto no fuera suficiente acuda a un doctor. Aplicar en lugares ventilados y con mascarillas.

